

# Glasurit® 1K Priľnavostný základ, bezfarebný



- Použitie:** Priľnavostný základ na pasty
- Vlastnosti:** Univerzálny priľnavostný základ na všetky lakovateľné plasty na osobné vozidlá
- Upozornenia:**
- Ako plnič sa používa: Glasurit HS Plnič/Základný plnič 285-\*
  - \* = Zmäkčovaciu prísadu 522-111 pridať podľa pracovného postupu V 3a!
  - Laminátové diely: 934-0 nie je potrebný

	<b>Postup</b>	<b>V 3a</b>
	VOC namiešaný	< 840 g/l
	<b>Striekacia viskozita DIN 4 20° C</b>	Pripravený na striekanie
	<b>Horná nádobka Striekací tlak</b>	HVLP pištoľ: 1,3 mm 2,0 – 3,0 bar /0,7 bar vnútorný tlak trysky Vyhovujúca pištoľ: 1,3 – 1,4 mm 2,0 bar
	<b>Nástreky</b>	Naniesť 1-2 tenké, ale uzavreté vrstvy! <b>Hrúbka vrstvy</b> asi 10 µm
	<b>Odvetrávanie 20° C</b>	15 min. pred nanesením plniča

Označenie podľa Smernice 1999/45/EG a národných predpisov, pozri Kartu bezpečnostných údajov EÚ. Produkty sú vhodné len na odborné použitie.

Údaje v tejto publikácii sú založené na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach. Nezavádzajú však používateľa pri spracovaní a aplikácii našich produktov aj pri ich úplnosti od vlastných skúšok a pokusov. Záruku určitých vlastností alebo vhodnosť produktov pre konkrétny účel použitia nie je možné z našich údajov vyvodit'. Všetky tu uvedené popisy, obrázky, fotografie, údaje, pomery, váhy atď. slúžia len ako všeobecná informácia; môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a nie sú žiadnym zmluvne dohodnutým stavom produktu (špecifikáciou produktu). Užívateľia našich produktov musia na vlastnú zodpovednosť dbať na eventuálne ochranné práva, ako aj na existujúce zákony a predpisy. Uverejnením nového vydania stráca táto technická informácia svoju platnosť. Aktuálne znenie tejto technickej informácie môžete získať na internetovej adrese [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) alebo u vášho predajcu.

Nie je možné vylúčiť, že výrobok môže obsahovať častice menšie ako 0,1 µm.

**Toplac SK, s.r.o., Cementárska 15, P.O. Box 36, 900 31 Stupava**

**Tel.: + 421 2/64 28 55 56, Fax: + 421 2/64 28 54 43, E-mail: [toplac@toplac.sk](mailto:toplac@toplac.sk)**

**[www.toplac.sk](http://www.toplac.sk), [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com)**

BASF Coatings GmbH  
Automotive Refinish Coatings Solutions  
Europe  
Glasuritstraße 1  
48165 Münster  
Germany

