

Glasurit® 1K Základ na plasty

G

Použitie:

Prilnavostný základ na plasty

Vlastnosti:

Univerzálny prilnavostný základ na všetky lakovateľné plasty na osobné vozidlá v rozprašovacej nádobe

- Ako plnič sa používa: Glasurit HS Plnič / Základný plnič 285*
* = Zmäkčovaciú prísadu 522-111 pridať podľa pracovného postupu V 3a!
- Laminátové diely: 934-10 nie je potrebný

Upozornenia:

- **2004/42/IIIB(e)(840)688:** V EU VOC predpisoch hraničná hodnota pre tento výrobok (Kategória výrobku: IIB.e) predstavuje v hotovom spracovateľskom nastavení max. 840 g/l. Tento produkt má obsah VOC 688 g/l.

	Použitie	Základovanie
	Postup	V 3a
	VOC namiešaný	Výdatnosť
	Zatrepať	2 min.
	Nástreky	1 - 2
	Hrúbka vrstvy	5 - 10 µm
	Odvetranie 20° C	asi 15 min.

Označenie podľa Smernice 1999/45/EG a národných predpisov, pozri Kartú bezpečnostných údajov EÚ. Produkty sú vhodné len na odborné použitie.

Údaje v tejto publikácii sú založené na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach. Nezabývajú však používateľa pri spracovaní a aplikácii našich produktov aj pri ich úplnosti od vlastných skúšok a pokusov. Záruku určitých vlastností alebo vhodnosť produktov pre konkrétny účel použitia nie je možné z našich údajov vyvodit'. Všetky tu uvedené popisy, obrázky, fotografie, údaje, pomery, váhy atď. slúžia len ako všeobecná informácia; môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a nie sú žiadnym zmluvne dohodnutým stavom produktu (špecifikáciou produktu). Užívateľia našich produktov musia na vlastnú zodpovednosť dbať na eventúálne ochranné práva, ako aj na existujúce zákony a predpisy. Uverejnením nového vydania stráca táto technická informácia svoju platnosť. Aktuálne znenie tejto technickej informácie môžete získať na internetovej adrese www.glasurit.com alebo u vášho predajcu. Nie je možné vylúčiť, že výrobok môže obsahovať častice menšie ako 0,1 µm.

Toplac SK, s.r.o., Cementárska 15, P.O. Box 36, 900 31 Stupava
 Tel.: + 421 2/64 28 55 56, Fax: + 421 2/64 28 54 43, E-mail: toplac@toplac.sk
www.toplac.sk, www.glasurit.com

BASF Coatings GmbH
 Automotive Refinish Coatings Solutions
 Europe
 Glasuritstraße 1
 48165 Münster
 Germany

