



Denné svietivé farby

CV 10

Použitie: Lakovanie denných svietivých farieb.

Podklady: Všetky CV základové plniče resp. plniče, pôvodné lakovanie povrchovo upravené produktmi 284-45 alebo 284-90.

Príprava:

Čistenie - brúsenie - čistenie (viď technická informácia A 4)

Základ:

Pozri postup lakovania pre príslušné automobily resp. podklady alebo substráty.

Plnič, biely:

284-45

Tužidlo: 922-180PRO
Riedidlo: 352-345

2 : 1 + 10-30%

Striekacie zariadenie: horná nádobka*

Počet nástrekov: 1 ½

Hrúbka vrstvy: 50 - 70 µm

Sušenie: 1 hod. 20 °C alebo
30 min. 60 °C teplota objektu

Alternatíva k 284-45:

Základový plnič:

284-90

Tužidlo: 922-180 PRO
Riedidlo: 352-216

3 : 1 + 30%

Striekacie zariadenie: horná nádobka*

Počet nástrekov: 2

Hrúbka vrstvy: 50 - 70 µm

Čas odvetrania: min. 60 min. 20 °C
30 min. 60 °C

Denné svietivé farby:

RAL 1026/00T
RAL 2005/00T
RAL 3024/00T

923-

Tužidlo: 929-93
Riedidlo: 352-216

4 : 1 + 10%

Striekacie zariadenie: horná nádobka*

Počet nástrekov: 4 - 5

Hrúbka vrstvy: min. 100 µm

Čas odvetrania**: min 60 min. 60 °C
alebo schnutie cez noc pri teplote 20 °C

Ochranný lak ***

923-49

Tužidlo: 929-93
Riedidlo: 352-216

2 : 1 + 10%

Striekacie zariadenie: horná nádobka*

Počet nástrekov: 2

Hrúbka vrstvy: 50 - 70 µm

Sušenie: 10 hod. pri 20 °C alebo
60 min. pri 60 °C

* = Iné striekacie zariadenia - pozri Technické informácie.

** = Ak nie sú potrebné žiadne maskovacie práce, je možné dennú svietivú farbu prestriekať bez brúsenia už po jednej hodine. Pri brúsných prácach je potrebné použiť excentrickú brúsku s P 400. Sušenie pozri príslušnú technickú informáciu. Prebrúsené miesta sa musia základovať s príslušným základom a následne naniesť formou prístreku 284-45 alebo 284-90.

*** = Ako ochranný resp. bezfarebný lak použiť výhradne 923-49!

Bezpečnostné pokyny!

- Nedá sa vylúčiť, že výrobok môže obsahovať častice menšie ako < 0,1 µm.
- Produkty sú vhodné len na odborné použitie.
- Pri spracovávaní sa musia dodržiavať aktuálne bezpečnostné nariadenia a používať osobné ochranné pomôcky.

Údaje v tejto publikácii sú založené na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach. Nezabývajú však používateľa pri spracovaní a aplikácii našich produktov aj pri ich úplnosti od vlastných skúšok a pokusov. Záruku určitých vlastností alebo vhodnosť produktov na konkrétny účel použitia nie je možné z našich údajov vyvodiť. Všetky tu uvedené popisy, obrázky, fotografie, údaje, pomery, váhy atď. slúžia len ako všeobecná informácia; môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a nie sú žiadnym zmluvne dohodnutým stavom produktu (špecifikáciou produktu). Uverejnením nového vydania stráca táto technická informácia svoju platnosť. Aktuálne znenie tejto technickej informácie môžete získať na internetovej adrese www.glasurit.com alebo u vášho predajcu. Užívateľia našich produktov musia na vlastnú zodpovednosť dbať na eventúálne ochranné práva, ako aj na už existujúce zákony a predpisy.