



Glasurit® UP striekací tmel CV 11

Použitie: Lakovanie veľkoplošných tmeliacich prác.

Podklady: Oceľ, pozinkovaná oceľ, nehrdzavejúca oceľ (Inox), hliník, prášková povrchová úprava, Coil Coating, preglejka, plast vystužený sklenenými vláknami (GFK, SMC), pôvodné lakovanie.

Príprava:	Čistenie - brúsenie - čistenie (viď technická informácia A 4)		
Tmel:	839-20 + 948-36;	100 : 3	Brúsenie P 80 / P 150

1.1 Hliník, nehrdzavejúca oceľ (Inox), pozinkovaná oceľ

Základ:	283-6150 Prísada: 352-235 Riedidlo: 352-216	} 2 : 1 + 10%	Striekacie zariadenie: horná nádobka* Počet nástrekov: 1½ Hrúbka vrstvy: 12 – 15 µm Čas odvetrania: min. 20-30 min. 20 °C max. 8 hod. 20 °C
----------------	--	----------------------	--

1.2 Oceľ

Základový plnič:	284-13 Tužidlo: 922-18 PRO Riedidlo: 352-216	} 4 : 1 : 1	Striekacie zariadenie: horná nádobka* Počet nástrekov: 1 plný Hrúbka vrstvy: 60 – 70 µm Sušenie: 30 min. 60 °C
-------------------------	---	--------------------	---

2 Nanesenie UP striekacieho tmelu na v bode 1.1 a 1.2 povrchovo upravené podklady (nie priamo na 283-6150) alebo priamo na nasledujúce podklady: Hliník, prášková povrchová úprava, coil coating, preglejka, plast vystužený sklenenými vláknami (GFK, SMC), pôvodné lakovanie.

UP Striekací tmel:	1006-26 Tužidlo: 948-22 Riedidlo: 352-50	} 100 : 5 352-50 pridať len v prípade potreby, max. 4% podľa hmotnosti	Striekacie zariadenie: horná nádobka* Počet nástrekov: 3 – 8 Hrúbka vrstvy: 200 - 1000 µm Sušenie: 3 – 4 hod. 20 °C alebo 30 min. 60 °C
---------------------------	---	--	--

* = iné striekacie zariadenia - pozri Technické informácie.

3 Ďalšia skladba laku: Pozri základové materiály a vrchné laky v postupoch lakovania pre príslušné automobily.

Bezpečnostné pokyny!	<ul style="list-style-type: none"> • Nedá sa vylúčiť, že výrobok môže obsahovať častice menšie ako < 0,1 µm. • Produkty sú vhodné len na odborné použitie. • Pri spracovávaní sa musia dodržiavať aktuálne bezpečnostné nariadenia a používať osobné ochranné pomôcky.
-----------------------------	--

Údaje v tejto publikácii sú založené na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach. Nezavujú však používateľa pri spracovaní a aplikácii našich produktov aj pri ich úplnosti od vlastných skúšok a pokusov. Záruku určitých vlastností alebo vhodnosť produktov na konkrétny účel použitia nie je možné z našich údajov vyvodiť. Všetky tu uvedené popisy, obrázky, fotografie, údaje, pomery, váhy atď. slúžia len ako všeobecná informácia; môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a nie sú žiadnym zmluvne dohodnutým stavom produktu (špecifikáciou produktu). Uverejnením nového vydania stráca táto technická informácia svoju platnosť. Aktuálne znenie tejto technickej informácie môžete získať na internetovej adrese www.glasurit.com alebo u vášho predajcu. Užívateľia našich produktov musia na vlastnú zodpovednosť dbať na eventuality ochranné práva, ako aj na už existujúce zákony a predpisy.