



Štruktúrové farby **CV 12**

(napr. vozidlá hasičského a záchranného zboru)

Použitie: Lakovanie po kvalitatívnej stránke prvotriednych vozidiel so štruktúrovým efektom, napr. vozidlá hasičského a záchranného zboru.

Podklady: PUR-základový plnič resp. PUR-plnič

Príprava: Čistenie - brúsenie - čistenie (viď technická informácia A 4)

Základ: **283-6150**
 Prísada: 352-235
 Riedidlo: 352-216

2 : 1 + 10%

Striekacie zariadenie: horná nádobka*
 Počet nástrekov: **2**
 Hrúbka vrstvy: **12 - 15 µm**
 Čas odvetrania: min. 20 - 30 min. 20 °C
 max. 8 hod. 20 °C

Základový plnič: **284-90**
 Tužidlo: 922-180 PRO
 Riedidlo: 352-216

3 : 1 +30%

Striekacie zariadenie: horná nádobka*
 Počet nástrekov: **2**
 Hrúbka vrstvy: **50 - 70µm**
 Čas odvetrania: 30 min. pri 60 °C alebo
 1 hod. pri 20 °C

Štruktúrový plnič: **284-99**
 Tužidlo: 922-138
 Riedidlo: -

8 : 1

Striekacie zariadenie: tlaková nádoba*
 Počet nástrekov: **1 - 2**
 Tryska: 1,6 - 2,5 mm
 Tlak materiál: ~ 1,0 - 1,5 bar
 Rozprašovací tlak: ~ 0,5 - 1,5 bar
 Čas odvetrania: 60 min. 20 °C alebo
 30 min. pri 60 °C

284-99 pred použitím zmiešať v pomere 90:10 s vrchným lakom R68

* = Iné striekacie zariadenia - pozri Technické informácie.

Vrchný lak: **68-**
 Tužidlo: 922-138
 Riedidlo: 352-216

4 : 1 : 0,5 - 1

Striekacie zariadenie: horná nádobka*
 Počet nástrekov: **1½**
 Hrúbka vrstvy: **40 - 60 µm**
 Sušenie: na vzduchu cez noc (16 hod. pri 20 °C) alebo 30 min. 60 °C

Upozornenie: 284-99 sa musí spracovávať len po jeho predchádzajúcom tónovaní (90:10) s vrchným lakom Raďu 68. Pri odtieňoch s malou krycou schopnosťou by sa mal štruktúrový plnič nariediť riedidlom a nahladko predstriekať (RP 1,4 mm), následne naniesť štruktúrový efekt (8:1) a prelakovať Radom 68.

Bezpečnostné pokyny!

- Nedá sa vylúčiť, že výrobok môže obsahovať častice menšie ako < 0,1 µm.
- Produkty sú vhodné len na odborné použitie.
- Pri spracovávaní sa musia dodržiavať aktuálne bezpečnostné nariadenia a používať osobné ochranné pomôcky.

Údaje v tejto publikácii sú založené na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach. Nezavádzajú však používateľa pri spracovaní a aplikácii našich produktov aj pri ich úplnosti od vlastných skúšok a pokusov. Záruku určitých vlastností alebo vhodnosť produktov na konkrétny účel použitia nie je možné z našich údajov vyvodiť. Všetky tu uvedené popisy, obrázky, fotografie, údaje, pomery, váhy atď. slúžia len ako všeobecná informácia; môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a nie sú žiadnym zmluvne dohodnutým stavom produktu (špecifikáciou produktu). Uverejnením nového vydania stráca táto technická informácia svoju platnosť. Aktuálne znenie tejto technickej informácie môžete získať na internetovej adrese www.glasurit.com alebo u vášho predajcu. Užívateľia našich produktov musia na vlastnú zodpovednosť dbať na eventuálne ochranné práva, ako aj na už existujúce zákony a predpisy.