



CV Základ s vysokým obsahom zinkového prachu **CV 13**

Použitie: Lakovanie šasi a podvozkov, výroba automobilov.

Podklady: Žíhaná resp. mechanicky upravená oceľ.

Príprava:

Oceľ: opieskovať podľa normy pre stupeň čistoty SA 2 ½ DIN EN ISO 12944, časť 4.

Základ:

801-66

Tužidlo: 965-66
Riedidlo: 352-170

7 : 1 : 2

Striekacie zariadenie: horná nádobka*

Počet nástrekov: 1½-2

Hrúbka vrstvy: 60 – 80 µm

Sušenie: 4 hod. pri 20 °C alebo
1 hod. pri 60 °C

Základový plnič:

801-704

Tužidlo: 965-53
Riedidlo: 352-216

4 : 1 : 1

Striekacie zariadenie: horná nádobka*

Počet nástrekov: 2

Hrúbka vrstvy: 50 – 60 µm

Sušenie: 1 hod. pri 20 °C alebo
30 min. pri 60 °C

Alternatíva k 801-704: 284-13, 284-90, 284-45

Vrchný lak:

68-

Tužidlo: 922-138
Riedidlo: 352-216

4 : 1 : 1

Striekacie zariadenie: horná nádobka*

Počet nástrekov: 1½

Hrúbka vrstvy: 40 – 60 µm

Sušenie: na vzduchu cez noc (16 hod. pri 20 °C) alebo 30 min. 60 °C

Poznámka:

Pre zabezpečenie antikorózneho ochrany treba dbať na to, aby sa naniesla potrebná hrúbka vrstvy (nerovnosti povrchu).

* = Iné striekacie zariadenia - pozri Technické informácie.

Bezpečnostné pokyny!

- Nedá sa vylúčiť, že výrobok môže obsahovať častice menšie ako < 0,1 µm.
- Produkty sú vhodné len na odborné použitie.
- Pri spracovávaní sa musia dodržiavať aktuálne bezpečnostné nariadenia a používať osobné ochranné pomôcky.

Údaje v tejto publikácii sú založené na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach. Nezavádzajú však používateľa pri spracovaní a aplikácii našich produktov aj pri ich úplnosti od vlastných skúšok a pokusov. Záruku určitých vlastností alebo vhodnosť produktov na konkrétny účel použitia nie je možné z našich údajov vyvodiť. Všetky tu uvedené popisy, obrázky, fotografie, údaje, pomery, váhy atď. slúžia len ako všeobecná informácia; môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a nie sú žiadnym zmluvne dohodnutým stavom produktu (špecifikáciou produktu). Uverejnením nového vydania stráca táto technická informácia svoju platnosť. Aktuálne znenie tejto technickej informácie môžete získať na internetovej adrese www.glasurit.com alebo u vášho predajcu. Užívateľia našich produktov musia na vlastnú zodpovednosť dbať na eventuality ochranné práva, ako aj na už existujúce zákony a predpisy.