



Koľajové vozidlá

CV 14

Použitie: Napr. lakovanie alebo opravy koľajových vozidiel.
 Podklady: Žihaná resp. mechanicky upravená oceľ.

- Schválený pre žihajúcu oceľ v trojvrstvovom postupe podľa DB TL918300 (strana č.3 a strana č.34)
- V trojvrstvovom postupe spĺňa požiadavky na skúšku reakcie na oheň podľa normy EN 45545-2 (Hazard Level 1-3)

Príprava:

Oceľ: opieskovať podľa normy pre stupeň čistoty SA 2 ½

Základ:

801-3012

Tužidlo: 965-3012
 Riedidlo: 352-170

4 : 1 : 1

Striekacie zariadenie: horná nádobka*
 Počet nástrekov: 2
 Hrúbka vrstvy: 50 – 60 µm
 Sušenie: 12 hod. pri 20 °C alebo
 90 min. pri 60 °C

Plnič:

284-45

Tužidlo: 922-180 PRO
 Riedidlo: 352-345

2 : 1 + 10%

Striekacie zariadenie: horná nádobka*
 Počet nástrekov: 1½
 Hrúbka vrstvy: 50 – 70 µm
 Čas odvetrania: 30 min. 60 °C teplota
 objektu alebo 1 hod. pri 20 °C

Vrchný lak:

68-

Tužidlo: 922-138
 Riedidlo: 352-216

4 : 1 : 1

Striekacie zariadenie: horná nádobka*
 Počet nástrekov: 1½
 Hrúbka vrstvy: 40 – 60 µm
 Sušenie: na vzduchu cez noc (16 hod. pri
 20 °C) alebo 30 min. 60 °C

Poznámka:

Pre zabezpečenie antikorózneho ochrany treba dbať na to, aby sa naniesla potrebná hrúbka vrstvy (nerovnosti povrchu).

* = iné striekacie zariadenia - pozri Technické informácie.

Bezpečnostné pokyny!

- Nedá sa vylúčiť, že výrobok môže obsahovať častice menšie ako < 0,1 µm.
- Produkty sú vhodné len na odborné použitie.
- Pri spracovávaní sa musia dodržiavať aktuálne bezpečnostné nariadenia a používať osobné ochranné pomôcky.

Údaje v tejto publikácii sú založené na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach. Nezabývajú však používateľa pri spracovaní a aplikácii našich produktov aj pri ich úplnosti od vlastných skúšok a pokusov. Záruku určitých vlastností alebo vhodnosť produktov na konkrétny účel použitia nie je možné z našich údajov vyvodiť. Všetky tu uvedené popisy, obrázky, fotografie, údaje, pomery, váhy atď. slúžia len ako všeobecná informácia; môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a nie sú žiadnym zmluvne dohodnutým stavom produktu (špecifikáciou produktu). Uverejnením nového vydania stráca táto technická informácia svoju platnosť. Aktuálne znenie tejto technickej informácie môžete získať na internetovej adrese www.glasurit.com alebo u vášho predajcu. Užívateľia našich produktov musia na vlastnú zodpovednosť dbať na eventuality ochranné práva, ako aj na už existujúce zákony a predpisy.