



## Hliníkové vozidlá

## CV 2

**Použitie:** Lakovanie vozidiel na prepravu nápojov z hliníka.  
**Podklady:** Oceľ, pozinkovaná oceľ, nehrdzavejúca oceľ (nerez), hliník, prášková povrchová úprava, Coil Coating, preglejka, plast vystužený sklenenými vláknami (GFK, SMC).

**Príprava:**

**Čistenie - brúsenie - čistenie** (viď technická informácia A 4)

**Tmel:**

839-20 + 948-36 100 : 3 Brúsenie P 80 / P1 50

**Základ:**

**283-1870**

Prísada: 352-235  
Riedidlo: 352-216

2 : 1 + 10-20%

Striekacie zariadenie: horná nádobka\*  
Počet nástrekov: 1½ – 2  
Hrúbka vrstvy: 15 – 20 µm  
Sušenie: 30 min. 20 °C

**Základový plnič:**

**284-90**

Tužidlo: 922-180PRO  
Riedidlo: 352-216

3 : 1 + 30%

Striekacie zariadenie: horná nádobka\*  
Počet nástrekov: 2  
Hrúbka vrstvy: 50 – 70 µm  
Sušenie: min. 60 min. 20 °C  
30 min. 60 °C

**Vrchný lak:**

**68-**

Tužidlo: 922-138  
Riedidlo: 325-216

4 : 1 : 1

Striekacie zariadenie: horná nádobka\*  
Počet nástrekov: 1½  
Hrúbka vrstvy: 40 – 60 µm  
Sušenie: na vzduchu cez noc  
(16 hod. pri 20 °C)  
alebo 30 min. 60 °C

\* = iné striekacie zariadenia - viď Technické informácie.

**Bezpečnostné pokyny!**

- Nedá sa vylúčiť, že výrobok môže obsahovať častice menšie ako < 0,1 µm.
- Produkty sú vhodné len na odborné použitie.
- Pri spracovávaní sa musia dodržiavať aktuálne bezpečnostné nariadenia a používať osobné ochranné pomôcky.

Údaje v tejto publikácii sú založené na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach. Nezavádzajú však používateľa pri spracovaní a aplikácii našich produktov aj pri ich úplnosti od vlastných skúšok a pokusov. Záruku určitých vlastností alebo vhodnosť produktov na konkrétny účel použitia nie je možné z našich údajov vyvodiť. Všetky tu uvedené popisy, obrázky, fotografie, údaje, pomery, váhy atď. slúžia len ako všeobecná informácia; môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a nie sú žiadnym zmluvne dohodnutým stavom produktu (špecifikáciou produktu). Uverejnením nového vydania stráca táto technická informácia svoju platnosť. Aktuálne znenie tejto technickej informácie môžete získať na internetovej adrese [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) alebo u vášho predajcu. Užívateľia našich produktov musia na vlastnú zodpovednosť dbať na eventúálne ochranné práva, ako aj na už existujúce zákony a predpisy.