



Vozidlá hasičského a záchraného zboru, skriňové automobily

CV 3

Použitie: Lakovanie - po kvalitatívnej stránke prvotriednych - automobilov, napr. autobusov alebo vozidiel hasičského a záchraného zboru, vozidiel na prepravu sypkých materiálov alebo skriňových automobilov.

Podklady: Oceľ, pozinkovaná oceľ, nehrdzavejúca oceľ (nerez), hliník, prášková povrchová úprava, Coil Coating, preglejka, plast vystužený sklenenými vláknami (GFK, SMC).

Príprava:

Čistenie - brúsenie - čistenie (viď technická informácia A 4)

Tmel:

839-20 + 948-36

100 : 3

Brúsenie P 80 / P 150

Základ:

283-1870

Prísada : 352-235

Riedidlo : 352-216

2 : 1 + 10-20%

Striekacie zariadenie: horná nádobka*

Počet nástrekov: 1½ - 2

Hrúbka vrstvy: 15 – 20 µm

Sušenie: min. 30 min. 20 °C
max. 8 hod. 20 °C

Brúsny plnič:

284-30

Tužidlo: 922-18 PRO

Riedidlo: 352-216

4 : 1 : 1

Striekacie zariadenie: horná nádobka*

Počet nástrekov: 2

Hrúbka vrstvy: 70 – 90 µm

Sušenie: 45 min. 60 °C teplota objektu
Brúsenie: suché brúsenie P 400

(Alternatíva: postup „mokrý do mokrého“ s 284-45 alebo 284-90)

Plnič:

284-45

Tužidlo: 922-180 PRO

Riedidlo: 352-345

2 : 1 + 10-30%

Striekacie zariadenie: horná nádobka*

Počet nástrekov: 1½

Hrúbka vrstvy: 50 – 70 µm

Sušenie: 30 min. 60 °C teplota objektu alebo
1 hod. 20 °C

Upozornenie!

Prebrúsené miesta izolovať jedným nástrekom 283-1870.

Vrchný lak:

68-

Tužidlo : 922-138

Riedidlo : 352-216

4 : 1 : 1

Striekacie zariadenie: horná nádobka*

Počet nástrekov: 1½

Hrúbka vrstvy: 40 – 60 µm

Sušenie: na vzduchu cez noc (16 hod. pri
teplote 20 °C) alebo 30 min. 60°C

* iné striekacie zariadenia - pozri Technické informácie.

Bezpečnostné pokyny!

- Nedá sa vylúčiť, že výrobok môže obsahovať častice menšie ako < 0,1 µm.
- Produkty sú vhodné len na odborné použitie.
- Pri spracovávaní sa musia dodržiavať aktuálne bezpečnostné nariadenia a používať osobné ochranné pomôcky.

Údaje v tejto publikácii sú založené na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach. Nezabývajú však používateľa pri spracovaní a aplikácii našich produktov aj pri ich úplnosti od vlastných skúšok a pokusov. Záruku určitých vlastností alebo vhodnosť produktov na konkrétny účel použitia nie je možné z našich údajov vyvodiť. Všetky tu uvedené popisy, obrázky, fotografie, údaje, pomery, váhy atď. slúžia len ako všeobecná informácia; môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a nie sú žiadnym zmluvne dohodnutým stavom produktu (špecifikáciou produktu). Uverejnením nového vydania stráca táto technická informácia svoju platnosť. Aktuálne znenie tejto technickej informácie môžete získať na internetovej adrese www.glasurit.com alebo u vášho predajcu. Užívateľia našich produktov musia na vlastnú zodpovednosť dbať na eventuálne ochranné práva, ako aj na už existujúce zákony a predpisy.