



2K Lakovanie šasi a podvozkov CV 4.1

Použitie: Lakovanie automobilových podvozkov a šasi.
 Podklady: Oceľ a pozinkovaná oceľ – jedno alebo dvojvrstvové.

Príprava:	Čistenie - brúsenie - čistenie (viď technická informácia A 4)		
Tmel:	839-20 + 948-36	100 : 3	Brúsenie: P 80 / P 150

Jednovrstvový systém

Vrchný lak DTM:	568-46	1:1	7 : 1 + 10-15%	Striekacie zariadenie: horná nádobka* Počet nástrekov: 2 mokré do mokrého Hrúbka vrstvy: 70 - 100 µm Sušenie: na vzduchu cez noc alebo teplota objektu 30 min. 60 °C
	Vrchný lak: R68			
	Tužidlo: 922-138			
	Riedidlo: 352-216			

Dvojvrstvový systém

Plnič na šasi a podvozky:	568-46	70:30	7 : 1 + 15-25%	Striekacie zariadenie: horná nádobka* Počet nástrekov: 2 mokré do mokrého Hrúbka vrstvy: 60 - 70 µm Sušenie: 60 min. 20 °C alebo teplota objektu 30 min. 60 °C
	Vrchný lak: R68			
	Tužidlo: 922-138			
	Riedidlo: 352-216			

Vrchný lak:	68-	4 : 1 : 1	Striekacie zariadenie: horná nádobka* Počet nástrekov: 1½ Hrúbka vrstvy: 40 - 60 µm Sušenie: na vzduchu cez noc (16 hod. pri 20 °C) alebo 30 min. 60 °C
	Tužidlo: 922-138		
	Riedidlo: 352-216		

Poznámka:	Pre zabezpečenie antikorozy ochrany treba dbať na to, aby sa naniesla potrebná hrúbka vrstvy (nerovnosti povrchu).
------------------	--

* = iné striekacie zariadenia - pozri Technické informácie.

Bezpečnostné pokyny!	<ul style="list-style-type: none"> • Nedá sa vylúčiť, že výrobok môže obsahovať častice menšie ako < 0,1 µm. • Produkty sú vhodné len na odborné použitie. • Pri spracovávaní sa musia dodržiavať aktuálne bezpečnostné nariadenia a používať osobné ochranné pomôcky.
-----------------------------	--

Údaje v tejto publikácii sú založené na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach. Nezavádzajú však používateľa pri spracovaní a aplikácii našich produktov aj pri ich úplnosti od vlastných skúšok a pokusov. Záruku určitých vlastností alebo vhodnosť produktov na konkrétny účel použitia nie je možné z našich údajov vyvodiť. Všetky tu uvedené popisy, obrázky, fotografie, údaje, pomery, váhy atď. slúžia len ako všeobecná informácia; môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a nie sú žiadnym zmluvne dohodnutým stavom produktu (špecifikáciou produktu). Uverejnením nového vydania stráca táto technická informácia svoju platnosť. Aktuálne znenie tejto technickej informácie môžete získať na internetovej adrese www.glasurit.com alebo u vášho predajcu. Užívateľia našich produktov musia na vlastnú zodpovednosť dbať na eventúálne ochranné práva, ako aj na už existujúce zákony a predpisy.