



## Lakovanie šasi a podvozkov

# CV 4

Použitie: Lakovanie šasi a podvozkov.  
Podklady: Oceľ (podvozky), hliník.

**Príprava:**

**Čistenie - brúsenie - čistenie** (viď technická informácia A 4)

**Tmel:**

**839-20 + 948-36**      100 : 3      Brúsenie: P 80 / P 150

**Hliníkové šasi  
vopred základovať  
s:**

**283-6150**      } **2 : 1 + 10%**  
Prísada: 352-235  
Riedidlo: 352-216

Striekacie zariadenie: horná nádobka\*  
Počet nástrekov: 1½  
Hrúbka vrstvy: **12 – 15 µm**  
Čas odvetrania: min. 20-30 min. 20 °C  
max. 8 hod. 20 °C

**Plnič na šasi a  
podvozky:**

**284-13**      } **4 : 1 : 1**  
Tužidlo: 922-18 PRO  
Riedidlo: 352-216

Striekacie zariadenie: horná nádobka\*  
Počet nástrekov: **2**  
Hrúbka vrstvy: **60 – 70 µm**  
Čas odvetrania: min. 60 min. 20 °C  
30 min. 60 °C

**Alternatíva:**

**Základový plnič:**

**284-90**      } **3 : 1 + 30%**  
Tužidlo: 922-180 PRO  
Riedidlo: 352-216

Striekacie zariadenie: horná nádobka\*  
Počet nástrekov: **2**  
Hrúbka vrstvy: **50 – 70 µm**  
Čas odvetrania: min. 60 min. 20 °C  
30 min. 60 °C

**Alternatíva:**

**Základový plnič:**

**9-7**      } **4 : 1**  
Riedidlo: 568-96

Striekacie zariadenie: horná nádobka\*  
Počet nástrekov: **2**  
Hrúbka vrstvy: **50 – 60 µm**  
Čas odvetrania: min. 60 min. 20 °C  
30 min. 60 °C

**Vrchný lak:**

**68-**      } **4 : 1 : 1**  
Tužidlo: 922-138  
Riedidlo: 352-216

Striekacie zariadenie: horná nádobka\*  
Počet nástrekov: 1½  
Hrúbka vrstvy: **40 – 60 µm**  
Sušenie: na vzduchu cez noc (16 hod. pri 20 °C) alebo 30 min. 60 °C

\* = iné striekacie zariadenia - pozri Technické informácie.

**Bezpečnostné  
pokyny!**

- Nedá sa vylúčiť, že výrobok môže obsahovať častice menšie ako < 0,1 µm.
- Produkty sú vhodné len na odborné použitie.
- Pri spracovávaní sa musia dodržiavať aktuálne bezpečnostné nariadenia a používať osobné ochranné pomôcky.

Údaje v tejto publikácii sú založené na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach. Nezaviazujú však používateľa pri spracovaní a aplikácii našich produktov aj pri ich úplnosti od vlastných skúšok a pokusov. Záruku určitých vlastností alebo vhodnosť produktov na konkrétny účel použitia nie je možné z našich údajov vyvodiť. Všetky tu uvedené popisy, obrázky, fotografie, údaje, pomery, váhy atď. slúžia len ako všeobecná informácia; môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a nie sú žiadnym zmluvne dohodnutým stavom produktu (špecifikáciou produktu). Uverejnením nového vydania stráca táto technická informácia svoju platnosť. Aktuálne znenie tejto technickej informácie môžete získať na internetovej adrese [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) alebo u vášho predajcu. Užívateľia našich produktov musia na vlastnú zodpovednosť dbať na eventuálne ochranné práva, ako aj na už existujúce zákony a predpisy.