


# Lakovanie plastov \*

## CV 5



**Použitie:** Lakovanie plastových montovaných resp. nadstavbových dielov pre úžitkové automobily.

**Podklady:** Rôzne plasty.

### Príprava:

**Čistenie - brúsenie - čistenie** (viď technická informácia A 4)

#### 1. Plast: ABS, PC, GFK alebo SMC

##### Plnič:

**284-45**

Tužidlo: 922-180 PRO  
Riedidlo: 352-216

**2 : 1 + 10-30%**

Striekacie zariadenie: horná nádobka\*  
Počet nástrekov: 1½  
Hrúbka vrstvy: **40 – 60 µm**  
Sušenie: 60 min. 20 °C alebo  
30 min. 60 °C teplota objektu

#### 2. Plast: PA, PP-EPDM, PP T16 / T20, TPE

##### Prilnavostný základ:

**284-45**

Tužidlo: 922-180 PRO  
Riedidlo: 568-20

**2 : 1 + 30%**

Striekacie zariadenie: horná nádobka\*  
Počet nástrekov: 1  
Hrúbka vrstvy: **asi 20 – 30 µm**  
Čas odvetrania: 60 min. 20 °C  
alebo 30 min. pri 60 °C

#### 3. Plast: PP, PE\*\*

##### Prilnavostný základ:

**284-45**

Tužidlo: 922-180 PRO  
Riedidlo: 568-20

**2 : 1 + 30%**

Striekacie zariadenie: horná nádobka\*  
Počet nástrekov: 1  
Hrúbka vrstvy: **asi 20 – 30 µm**  
Čas odvetrania: 60 min. 20 °C  
alebo 30 min. pri 60 °C

#### Následne na 1, 2 alebo 3:

##### Vrchný lak:

**68-**

Tužidlo: 922-138  
Riedidlo: 352-216

**4 : 1 : 1**

Striekacie zariadenie: horná nádobka\*  
Počet nástrekov: 1½  
Hrúbka vrstvy: **40 – 60 µm**  
Sušenie: na vzduchu cez noc (16 hod. pri 20 °C) alebo 30 min. 60 °C

\* = iné striekacie zariadenia - pozri Technické informácie.

\*\* = prilnavosť na plastoch typu PE a PP nie je možné garantovať.

##### Poznámka:

Dôsledkom rôzneho zloženia príslušných plastov nie je možné poskytnúť všeobecné odporúčania pre plasty. Prilnavosť je potrebné individuálne preskúšať pred každým použitím.

##### Bezpečnostné pokyny!

- Nedá sa vylúčiť, že výrobok môže obsahovať častice menšie ako < 0,1 µm.
- Produkty sú vhodné len na odborné použitie.
- Pri spracovávaní sa musia dodržiavať aktuálne bezpečnostné nariadenia a používať osobné ochranné pomôcky.

Údaje v tejto publikácii sú založené na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach. Nezavádzajú však používateľa pri spracovaní a aplikácii našich produktov aj pri ich úplnosti od vlastných skúšok a pokusov. Záruku určitých vlastností alebo vhodnosť produktov na konkrétny účel použitia nie je možné z našich údajov vyvodiť. Všetky tu uvedené popisy, obrázky, fotografie, údaje, pomery, váhy atď. slúžia len ako všeobecná informácia; môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a nie sú žiadnym zmluvne dohodnutým stavom produktu (špecifikáciou produktu). Uverejnením nového vydania stráca táto technická informácia svoju platnosť. Aktuálne znenie tejto technickej informácie môžete získať na internetovej adrese [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) alebo u vášho predajcu. Užívateľia našich produktov musia na vlastnú zodpovednosť dbať na eventuality ochranné práva, ako aj na už existujúce zákony a predpisy.