



## Prelakovanie kabín vodičov CV 6

Použitie: Prelakovanie kabín vodičov  
Podklady: Pôvodné lakovanie

### Príprava:

**Čistenie - brúsenie - čistenie** (viď technická informácia A 4)

### Pril'navostný základ:

#### 285-0 CV

Tužidlo : 922-18 PRO  
Riedidlo : 352-216

2 : 1 + 30%

Striekacie zariadenie: horná nádobka\*  
Počet nástrekov: 1  
Hrúbka vrstvy : **asi 20 - 25 µm**  
Čas odvetrania: min. 15 min. 20 °C  
max. 2 hod.

Alternatíva k 285-0:

284-45 ( pozri Technické informácie)

### Vrchný lak:

#### 68-

Tužidlo : 922-138  
Riedidlo : 352-216

4 : 1 : 1

Striekacie zariadenie: horná nádobka\*  
Počet nástrekov: **1,5**  
Hrúbka vrstvy: **40 – 60 µm**  
Sušenie: na vzduchu cez noc (16 hod. pri 20 °C) alebo 30 min. 60 °C

### Alternatíva: 90CV základný lak (90-M4 CV)

#### 90 CV

Riedidlo: 93-E3 CV  
ihneď premiešať

2 : 1

Striekacie zariadenie: HVLP 1,5 mm\*  
Počet nástrekov: **2 ½**  
Hrúbka vrstvy: **10 – 15 µm**

1' jeden tenký, uzavretý nástrek (nie kryjúci), **nechať odvetrať až kým nezmatnie**  
2' druhý nástrek naniesť plný, kryjúci, **nechať odvetrať až kým nezmatnie**  
3' ½ nástrek na dorovnanie efektu, **nechať odvetrať až kým nezmatnie**

### Dôležité!

Plochu nalakovať vždy odspodu smerom nahor, vodorovným spôsobom, v malých pásoch (šírka asi 1 m). Pri dorovnaní efektu dodržať odstup od objektu minimálne 50 cm.

### Bezfarebný lak:

#### 924-68

Tužidlo: 922-138  
Riedidlo: 352-345

3 : 1 : 1

Striekacie zariadenie: horná nádobka\*  
Počet nástrekov: **1½**  
Hrúbka vrstvy: **40 – 60 µm**  
Sušenie: 30 min. 60 °C  
alebo: 16 hod. pri 20 °C

\* = Iné striekacie zariadenia - pozri Technické informácie.

### Bezpečnostné pokyny!

- Nedá sa vylúčiť, že výrobok môže obsahovať častice menšie ako < 0,1 µm.
- Produkty sú vhodné len na odborné použitie.
- Pri spracovávaní sa musia dodržiavať aktuálne bezpečnostné nariadenia a používať osobné ochranné pomôcky.

Údaje v tejto publikácii sú založené na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach. Nezabývajú však používateľa pri spracovaní a aplikácii našich produktov aj pri ich úplnosti od vlastných skúšok a pokusov. Záruku určitých vlastností alebo vhodnosť produktov na konkrétny účel použitia nie je možné z našich údajov vyvodíť. Všetky tu uvedené popisy, obrázky, fotografie, údaje, pomery, váhy atď. slúžia len ako všeobecná informácia; môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a nie sú žiadnym zmluvne dohodnutým stavom produktu (špecifikáciou produktu). Uverejnením nového vydania stráca táto technická informácia svoju platnosť. Aktuálne znenie tejto technickej informácie môžete získať na internetovej adrese [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) alebo u vášho predajcu. Užívateľia našich produktov musia na vlastnú zodpovednosť dbať na eventuality ochranné práva, ako aj na už existujúce zákony a predpisy.