



Prelakovanie šasi a podvozkov CV 7

Použitie: Prelakovanie šasi a podvozkov
 Podklady: Pôvodné lakovanie, továrenské lakovanie

Príprava:

Čistenie - brúsenie - čistenie (viď technická informácia A 4)

Tmel:

839-20 + 948-36 100 : 3 Brúsenie: P 80 / P 150

Upozornenie!

Pri neznalosti postupu pôvodného lakovania poškodeného podvozku resp. šasi odporúčame lak vyskúšať čistiacou utierkou, napustenou rozpúšťadlom.

Príľnavostný základ (nie na holý plech):

285-0 CV

Tužidlo: 922-18 PRO
 Riedidlo: 352-216

2 : 1 + 30%

Striekacie zariadenie: horná nádobka*
 Počet nástrekov: 1
 Hrúbka vrstvy: **asi 20 – 25 µm**
 Čas odvetrania: min. 15 min. 20 °C
 max. 2 hod.

alebo

Príľnavostný základ:

Továrenské lakovanie, citlivé na rozpúšťadlá

9-7

Riedidlo: 568-96

4 : 1

Striekacie zariadenie: horná nádobka*
 Počet nástrekov: 1
 Hrúbka vrstvy: **20 – 30 µm**
 Čas odvetrania: min. 60 min. 20 °C
 30 min. 60 °C

Vrchný lak:

68-

Tužidlo: 922-138
 Riedidlo: 352-216

4 : 1 : 1

Striekacie zariadenie: horná nádobka*
 Počet nástrekov: 1½
 Hrúbka vrstvy: **40 – 60 µm**
 Sušenie: na vzduchu cez noc (16 hod. pri 20 °C) alebo 30 min. 60 °C

* = iné striekacie zariadenia - pozri Technické informácie.

Bezpečnostné pokyny!

- Nedá sa vylúčiť, že výrobok môže obsahovať častice menšie ako < 0,1 µm.
- Produkty sú vhodné len na odborné použitie.
- Pri spracovávaní sa musia dodržiavať aktuálne bezpečnostné nariadenia a používať osobné ochranné pomôcky.

Údaje v tejto publikácii sú založené na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach. Nezavádzajú však používateľa pri spracovaní a aplikácii našich produktov aj pri ich úplnosti od vlastných skúšok a pokusov. Záruku určitých vlastností alebo vhodnosť produktov na konkrétny účel použitia nie je možné z našich údajov vyvodiť. Všetky tu uvedené popisy, obrázky, fotografie, údaje, pomery, váhy atď. slúžia len ako všeobecná informácia; môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a nie sú žiadnym zmluvne dohodnutým stavom produktu (špecifikáciou produktu). Uverejnením nového vydania stráca táto technická informácia svoju platnosť. Aktuálne znenie tejto technickej informácie môžete získať na internetovej adrese www.glasurit.com alebo u vášho predajcu. Užívateľia našich produktov musia na vlastnú zodpovednosť dbať na eventuálne ochranné práva, ako aj na už existujúce zákony a predpisy.