



Viacfarebné lakovanie CV 9

Použitie: Viacfarebné lakovanie resp. popisovanie
90 CV alebo HS 2K CV vrchný lak 68
CV Prísada na viacfarebné lakovanie 568-17

Podklady: CV základový plnič resp. plnič, pôvodné lakovanie

Podklady:

S príľnavostným základom: Zabrúsené, vytvrdnuté pôvodné lakovanie
Bez príľnavostného základu: Suchý plnič (30 min. 60 °C alebo 16 hod. pri teplote v dielni resp. na vzduchu); po dlhšom sušení sa musí plnič resp. základový plnič prebrúsiť P 400 a očistiť s 541-5!

Príľnavostný základ:

285-0 CV

Tužidlo: 922-16 PRO
Riedidlo: 352-50

2 : 1 + 30%

Striekacie zariadenie: horná nádobka*
Počet nástrekov: 1
Hrúbka vrstvy: **asi 20 - 25 µm**
Čas odvetrania: min 15 min. 20 °C
max. 2 hod.

Vrchný lak:

68- **

Tužidlo: 922-138
Riedidlo: 352-216

4 : 1 : 1

Striekacie zariadenie: horná nádobka*
Počet nástrekov: 1½
Hrúbka vrstvy: **40 – 60 µm**
Sušenie: na vzduchu cez noc (16 hod. pri 20 °C) alebo 30 min. 60 °C

** po viac ako 16-tich hodinách schnutia pri teplote v dielni resp. na vzduchu naniesť príľnavostný základ 285-0 CV!

Alternatíva k Radu 68:

90CV základný lak (90-M4 CV)

90 CV

Riedidlo: 93-E3 CV
ihneď premiešať

2 : 1

Striekacie zariadenie: HVLP 1,5 mm*
Počet nástrekov: 2 ½
Hrúbka vrstvy: **10 – 15 µm**

1' jeden tenký, uzavretý nástrek (nie kryjúci), **nechať odvetrať až kým nezmatnie**
2' druhý nástrek naniesť plný, kryjúci, **nechať odvetrať až kým nezmatnie**
3' ½ nástrek na dorovnanie efektu, **nechať odvetrať až kým nezmatnie**

Bezfarebný lak:

924-68

Tužidlo: 922-138
Riedidlo: 352-345

3 : 1 : 1

Striekacie zariadenie: horná nádobka*
Počet nástrekov: 1½
Hrúbka vrstvy: **40 – 60 µm**
Sušenie: 30 min. 60 °C
alebo: 16 hod. pri 20 °C

* = iné striekacie zariadenia - pozri Technické informácie.

Bezpečnostné pokyny!

- Nedá sa vylúčiť, že výrobok môže obsahovať častice menšie ako < 0,1 µm.
- Produkty sú vhodné len na odborné použitie.
- Pri spracovávaní sa musia dodržiavať aktuálne bezpečnostné nariadenia a používať osobné ochranné pomôcky.

Údaje v tejto publikácii sú založené na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach. Nezabývajú však používateľa pri spracovaní a aplikácii našich produktov aj pri ich úplnosti od vlastných skúšok a pokusov. Záruku určitých vlastností alebo vhodnosť produktov na konkrétny účel použitia nie je možné z našich údajov vyvodíť. Všetky tu uvedené popisy, obrázky, fotografie, údaje, pomery, váhy atď. slúžia len ako všeobecná informácia; môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a nie sú žiadnym zmluvne dohodnutým stavom produktu (špecifikáciou produktu). Uverejnením nového vydania stráca táto technická informácia svoju platnosť. Aktuálne znenie tejto technickej informácie môžete získať na internetovej adrese www.glasurit.com alebo u vášho predajcu. Užívateľia našich produktov musia na vlastnú zodpovednosť dbať na eventuálne ochranné práva, ako aj na už existujúce zákony a predpisy.