



Oprava

CV Race 1

Použitie: Lakovanie šasi a podvozkov s 2K základovým plničom.

Podklady: Oceľ (podvozky), hliník.

Príprava:

Čistenie - brúsenie - čistenie (viď technická informácia A 4)

Tmel:

839-20 + 948-36; 100 : 3

Brúsenie: P 80 / P 150

Základ len na hliník:

283-6150

Prísada: 352-228
Riedidlo: 352-50**

2 : 1 + 10%

Striekacie zariadenie: horná nádobka*

Počet nástrekov: 1½

Hrúbka vrstvy: 12 - 15 µm

Čas odvetrania: min. 20 - 30 min. 20 °C
max. 8 hod. 20 °C

Plnič na šasi a podvozky:

284-13

Tužidlo: 922-18PRO
Prísada: 568-17
Riedidlo: 352-50**

4 : 1 : 0,5 : 0,5

Striekacie zariadenie: horná nádobka*

Počet nástrekov: 2

Hrúbka vrstvy: 60 - 70 µm

Čas odvetrania: min. 30 min. pri 20 °C

Vrchný lak:

68-

Tužidlo: 922-136
Prísada: 568-17
Čas spracovania:
max. 30 min.

4 : 1 : 1

Striekacie zariadenie: horná nádobka*

Počet nástrekov: 1½

Hrúbka vrstvy: 40 - 60 µm

Sušenie: na vzduchu

* = Iné striekacie zariadenia - pozri Technické informácie.

**= V závislosti od plochy, objektu a teploty okolia.

Poznámka:

Plocha, ktorá sa má nalakovať, nesmie byť väčšia ako 3 m².

Bezpečnostné pokyny!

- Nedá sa vylúčiť, že výrobok môže obsahovať častice menšie ako < 0,1 µm.
- Produkty sú vhodné len na odborné použitie.
- Pri spracovávaní sa musia dodržiavať aktuálne bezpečnostné nariadenia a používať osobné ochranné pomôcky.

Údaje v tejto publikácii sú založené na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach. Nezabývajú však používateľa pri spracovaní a aplikácii našich produktov aj pri ich úplnosti od vlastných skúšok a pokusov. Záruku určitých vlastností alebo vhodnosť produktov na konkrétny účel použitia nie je možné z našich údajov vyvodiť. Všetky tu uvedené popisy, obrázky, fotografie, údaje, pomery, váhy atď. slúžia len ako všeobecná informácia; môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a nie sú žiadnym zmluvne dohodnutým stavom produktu (špecifikáciou produktu). Uverejnením nového vydania stráca táto technická informácia svoju platnosť. Aktuálne znenie tejto technickej informácie môžete získať na internetovej adrese www.glasurit.com alebo u vášho predajcu. Užívateľia našich produktov musia na vlastnú zodpovednosť dbať na eventuálne ochranné práva, ako aj na už existujúce zákony a predpisy.