



## Oprava

## CV Race 3

**Použite:** Opravy skriňových automobilov a vozidiel na prepravu sypkých materiálov.

**Podklady:** Hliník, montované a nadstavbové diely z ocele a pozinkovanej ocele.

**Príprava:**

**Čistenie - brúsenie - čistenie** (viď technická informácia A 4)

**Tmel:**

**839-20 + 948-36 100 : 3**

**Brúsenie: P 80 / P 150**

**Základový plnič:**

**283-1870**

Prísada: 352-228\*\*

Riedidlo: 352-216

**2 : 1 + 10-20%**

Striekacie zariadenie: horná nádoba\*

Počet nástrekov: **2 – 2½**

Hrúbka vrstvy: **20 – 25 µm**

Čas odvetrania: min. 15 min. 20 °C

max. 8 hod. 20 °C

**Vrchný lak:**

**68-**

Tužidlo: 922-136

Prísada: 568-17

Čas spracovania:

max. 30 min.

**4 : 1 : 1**

Striekacie zariadenie: horná nádoba\*

Počet nástrekov: **1½**

Hrúbka vrstvy: **40 – 60 µm**

Sušenie: na vzduchu

\* = Iné striekacie zariadenia - pozri Technické informácie.

\*\*= V závislosti od plochy, objektu a teploty okolia.

**Poznámka:**

**Plocha, ktorá sa má nalakovať, nesmie byť väčšia ako 3 m<sup>2</sup>.**

**Bezpečnostné pokyny!**

- Nedá sa vylúčiť, že výrobok môže obsahovať častice menšie ako < 0,1 µm.
- Produkty sú vhodné len na odborné použitie.
- Pri spracovávaní sa musia dodržiavať aktuálne bezpečnostné nariadenia a používať osobné ochranné pomôcky.

Údaje v tejto publikácii sú založené na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach. Nezavujú však používateľa pri spracovaní a aplikácii našich produktov aj pri ich úplnosti od vlastných skúšok a pokusov. Záruku určitých vlastností alebo vhodnosť produktov na konkrétny účel použitia nie je možné z našich údajov vyvodit'. Všetky tu uvedené popisy, obrázky, fotografie, údaje, pomery, váhy atď. slúžia len ako všeobecná informácia; môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a nie sú žiadnym zmluvne dohodnutým stavom produktu (špecifikáciou produktu). Uverejnením nového vydania stráca táto technická informácia svoju platnosť. Aktuálne znenie tejto technickej informácie môžete získať na internetovej adrese [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) alebo u vášho predajcu. Užívateľia našich produktov musia na vlastnú zodpovednosť dbať na eventúálne ochranné práva, ako aj na už existujúce zákony a predpisy.