



Oprava

CV Race 4

Použitie: Opravy skriňových automobilov a vozidiel na prepravu sypkých materiálov.

Podklady: Hliník, montované a nadstavbové diely z ocele a pozinkovanej ocele.

Príprava:

Čistenie - brúsenie - čistenie (viď technická informácia A 4)

Tmel:

839-20 + 948-36 100 : 3 **Brúsenie: P 80 / P 150**

Základ:

283-6150
 Prísada: 352-228
 Riedidlo: 352-50**

2 : 1 + 10%

Striekacie zariadenie: horná nádobka*
 Počet nástrekov: 1½
 Hrúbka vrstvy: 12 - 15 µm
 Čas odvetrania: min. 20 min. 20 °C
 max. 8 hod. 20 °C

(Alternatíva k 284-30: postup "mokré do mokrého" s 284-45)

Brúsny plnič:

284-30
 Tužidlo: 922-18PRO
 Prísada: 568-17
 Riedidlo: 352-50**

4 : 1 : 0,5 : 0,5

Striekacie zariadenie: horná nádobka*
 Počet nástrekov: 2
 Hrúbka vrstvy: 70 – 90 µm
 Čas odvetrania: 30 min. pri 60 °C
 Suché brúsenie: P 400

Plnič:

284-45
 Tužidlo: 922-180 PRO
 Prísada: 568-17
 Riedidlo: 352-50**

2 : 1+5%+5%

Striekacie zariadenie: horná nádobka*
 Počet nástrekov: 2
 Hrúbka vrstvy: 50 – 70 µm
 Sušenie: 30 min. pri 20 °C

Vrchný lak:

68-
 Tužidlo: 922-136
 Prísada: 568-17
 Čas spracovania: max. 30 min.

4 : 1 : 1

Striekacie zariadenie: horná nádobka*
 Počet nástrekov: 1½
 Hrúbka vrstvy: 40 – 60 µm
 Sušenie: na vzduchu

* = Iné striekacie zariadenia - pozri Technické informácie.
 **= V závislosti od plochy, objektu a teploty okolia.

Poznámka: Plocha, ktorá sa má nalakovať, nesmie byť väčšia ako 3 m².

Bezpečnostné pokyny!

- Nedá sa vylúčiť, že výrobok môže obsahovať častice menšie ako < 0,1 µm.
- Produkty sú vhodné len na odborné použitie.
- Pri spracovávaní sa musia dodržiavať aktuálne bezpečnostné nariadenia a používať osobné ochranné pomôcky.

Údaje v tejto publikácii sú založené na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach. Nezavujú však používateľa pri spracovaní a aplikácii našich produktov aj pri ich úplnosti od vlastných skúšok a pokusov. Záruku určitých vlastností alebo vhodnosť produktov na konkrétny účel použitia nie je možné z našich údajov vyvodiť. Všetky tu uvedené popisy, obrázky, fotografie, údaje, pomery, váhy atď. slúžia len ako všeobecná informácia; môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a nie sú žiadnym zmluvne dohodnutým stavom produktu (špecifikáciou produktu). Uverejnením nového vydania stráca táto technická informácia svoju platnosť. Aktuálne znenie tejto technickej informácie môžete získať na internetovej adrese www.glasurit.com alebo u vášho predajcu. Užívateľia našich produktov musia na vlastnú zodpovednosť dbať na eventúálne ochranné práva, ako aj na už existujúce zákony a predpisy.