


























Glasurit® PRO Aktiv opravárenský postup

Vlastnosti: Opravárenský postup, spojený s Glasurit PRO Aktiv utierkami.

Podklady: Glasurit PRO Aktiv utierky sa používajú na holé kovové povrchy ako sú napr. oceľ, pozinkovaná oceľ, hliník. Jedna utierka sa môže použiť na plochu asi 3 m² a to viackrát (musia byť však vlhké a povrch bez silného znečistenia).

Čistenie	Glasurit® Odmasťňovací čistič 700-10	 1 x	 Utrieť dosucha	Poškodené miesta zbaviť hrdze až na holý kov	 P80 - P150 Tmel	 P240/ P320 Základový plnič	Glasurit® Odmasťňovací čistič 700-10	 1 x	 Utrieť dosucha		
	Tmel (hrubý + jemný) (v prípade potreby)	Glasurit® Ratio tmel, biely 839-20 / 20K	Glasurit® Tužidlo, červené 948-36		 + 2-3%	 20°C 20 - 30 min.	 3 - 5 min.	 P80/P150 Hrubé brúsenie	 P240/ P320 Jemné brúsenie	Glasurit® Odmasťňovací čistič 700-10	 1 x
Aplikácia	Glasurit® PRO Aktiv utierka 360-100	 1x krížový postup	Doba působenia minimálne 1 min. 20 °C	 Nechať odvetrať, až kým nezmatnie							
	Základový plnič	Glasurit® Základový plnič Pro, šedý 285-270	Glasurit® HS Tužidlo do plniča 929-58	Glasurit® Riedidlo normal 352-91	 5:1:1 mierka	 HVLP 1,7-1,9 mm 2,0 bar	 1/2 +1 50 - 70 µm	 60°C 35 min.	 P400 - P1000	 700-1 1x	 Utrieť dosucha
Dvojrstvový vrchný lak	Glasurit® Dvojrstvový vrchný lak 90	Glasurit® Prísada vodná 93-E3	 2:1 mierka	 HVLP 1,3 mm 2,0 - 3,0 bar	 2 + 1/2	 Medzi nástrékmi a pred bezfarebným lakom odvetrať, až kým nezmatnie					

Poznámka: Už použité utierky sa môžu počas jedného pracovného dňa znovu použiť, ak sú ešte vlhké a nie sú znečistené. Aplikujú sa len na holý kovový podklad, nie na tmlené miesta alebo pôvodné lakovanie.

Bezpečnostné pokyny

Produkty sú vhodné len na odborné použitie. Nie je možné vylúčiť, že výrobok môže obsahovať častice menšie ako < 0,1 µm.

Údaje v tejto publikácii sú založené na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach. Nezabývajú však používateľa pri spracovaní a aplikácii našich produktov aj pri ich úplnosti od vlastných skúšok a pokusov. Záruku určitých vlastností alebo vhodnosť produktov na konkrétny účel použitia nie je možné z našich údajov vyvodit'. Všetky tu uvedené popisy, obrázky, fotografie, údaje, pomery, váhy atď. slúžia len ako všeobecná informácia; môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a nie sú žiadnym zmluvne dohodnutým stavom produktu (špecifikáciou produktu). Uverejnením nového vydania stráca táto technická informácia svoju platnosť. Aktuálne znenie tejto technickej informácie môžete získať na internetovej adrese <http://techinfo.glasurit.com> alebo u vášho predajcu.



Glasurit® PRO Aktiv opravárenský postup

Bezfarebný lak	Glasurit® Bezfarebný lak VOC 923-	Glasurit® Tužidlo VOC 929-	Glasurit® Riedidlo 352-	 V súlade s príslušnou technickou informáciou	 HVLP 1,3 mm 2,0 - 3,0 bar	 2	 V súlade s príslušnou technickou informáciou
	alebo Alternatíva: 923-335						

Vrchný lak	Glasurit® HS 2K vrchný lak 22 VOC	Glasurit® Tužidlo VOC 929-	Glasurit® Riedidlo 352-	 2:1+10% mierka	 HVLP 1,3 mm 2,0 - 3,0 bar	 2	 60°C 30 min.
	alebo						

Vrchný lak	Glasurit® HS 2K vrchný lak 22 VOC MC600	Glasurit® Tužidlo VOC 929-61, -63, -64	Glasurit® Riedidlo 352-10, -30, -40	 3:1:1 mierka	 HVLP 1,3 mm 2,0 - 3,0 bar	 2	 60°C 30 min.
	alebo						

Bezpečnostné pokyny

Produkty sú vhodné len na odborné použitie. Nie je možné vylúčiť, že výrobok môže obsahovať častice menšie ako < 0,1 µm.

Údaje v tejto publikácii sú založené na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach. Nezabývajú však používateľa pri spracovaní a aplikácii našich produktov aj pri ich úplnosti od vlastných skúšok a pokusov. Záruku určitých vlastností alebo vhodnosť produktov na konkrétny účel použitia nie je možné z našich údajov vyvodit'. Všetky tu uvedené popisy, obrázky, fotografie, údaje, pomery, váhy atď. slúžia len ako všeobecná informácia; môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a nie sú žiadnym zmluvne dohodnutým stavom produktu (špecifikáciou produktu). Uverejnením nového vydania stráca táto technická informácia svoju platnosť. Aktuálne znenie tejto technickej informácie môžete získať na internetovej adrese <http://techinfo.glasurit.com> alebo u vášho predajcu.

