

# Skladba laku s 1K UV základovým plničom na opravu plastových dielov

**Vlastnosti:**

Vysokoefektívne opravárenské riešenie na malé a stredne veľké poškodenia použitím 1K základového plniča s UV-A technológiou. Veľmi nízka spotreba energie a kratší čas procesu v porovnaní s existujúcimi opravárenskými riešeniami. UV technológia umožňuje rýchlejšie schnutie takmer bez vplyvu na teplotu podkladu.

Nelakovateľné sú polypropylén (PP) a polyetylén (PE) v čistej forme. Tieto plasty sa často používajú na diely, ktoré sa majú lakovať, v modifikovanej forme, aby sa zabezpečila ich lakovateľnosť. Označenie takýchto dielov často býva PP, takýto plast je ale lakovateľný.

<b>Čistenie</b>	Glasurit® KH Čistič silikónu a dechtových škvŕn 541-5	1 x	Poškodené miesto P80-P600 Plochu brúsnou špongiou	Glasurit® Univerzálny čistič na plasty 541-30	1 x	Utrieť dosucha	60 °C 1 hod.	1x vlhká utierka							
	<b>Jemný tmel</b>	Glasurit® Tmel na plasty 839-90	Glasurit® Tužidlo, červené 948-36	+ 3 %	20 °C 25-35 min.	P80/P150 Hrubé brúsenie Brúsna kontrolná farba	P240/P320 Jemné brúsenie	Glasurit® Univerzálny čistič na plasty 541-30							
<b>Základ</b>		Glasurit® 1K Základ na plasty 934-10	2 min.	1 tenký 5 - 10 µm	20 °C 10 min.	UV	Glasurit® UV Základový plnič, šedý 151-130, 151-170, 151-190	1,1 mm UV 2,0 bar	1/2	20 °C 20 sek.	1	5 min. (UV-A > 6 mW/cm²)	P 400 - P 500	Glasurit® Čistič 700-1	1x
	<b>UV Základový plnič</b>	Glasurit® HS 2K Vrchný lak 22 VOC	alebo		Glasurit® HS 2K Vrchný lak 22 VOC MC600			alebo		Glasurit® Dvojvrstvový vrchný lak 90	Glasurit® HS Bezfarebný lak VOC 923-				

**Poznámky:**

Nenaštriekať tak, aby to krylo, max. 80 µm. Na dosiahnutie veľmi dobrých vlastností čo sa týka sušenia, je potrebné dbať na odstup a čas ohrevu lampy. Okrem toho, je potrebné dbať aj na tieňové oblasti.

**Bezpečnostné pokyny**

Produkty sú vhodné len na odborné použitie. Nie je možné vylúčiť, že výrobok môže obsahovať častice menšie ako < 0,1 µm.

Údaje v tejto publikácii sú založené na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach. Nezabývajú však používateľa pri spracovaní a aplikácii našich produktov aj pri ich úplnosti od vlastných skúšok a pokusov. Záruku určitých vlastností alebo vhodnosť produktov na konkrétny účel použitia nie je možné z našich údajov vyvodit'. Všetky tu uvedené popisy, obrázky, fotografie, údaje, pomery, váhy atď. slúžia len ako všeobecná informácia; môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a nie sú žiadnym zmluvne dohodnutým stavom produktu (špecifikáciou produktu). Uverejnením nového vydania stráca táto technická informácia svoju platnosť. Aktuálne znenie tejto technickej informácie môžete získať na internetovej adrese: <http://techninfo.glasurit.com> alebo u vášho predajcu. Užívateľia našich produktov musia na vlastnú zodpovednosť dbať na eventálne ochranné práva, ako aj na existujúce zákony a predpisy.

