


















Skladba laku s 1K UV základovým plničom na opravu kovových dielov

Vlastnosti: Vysokoefektívne opravárenské riešenie na malé a stredne veľké poškodenia použitím 1K základového plniča s UV-A technológiou. Veľmi nízka spotreba energie a kratší čas procesu v porovnaní s existujúcimi opravárenskými riešeniami. UV technológia umožňuje rýchlejšie schnutie takmer bez vplyvu na teplotu podkladu.

Čistenie	Glasurit® KH Čistič silikónu a dechtových škvŕn 541-5	 1 x	 Utriet' dosucha	Poškodené miesta zbaviť hrdze až na holý plech	 P80-P150	Glasurit® Odmasťovací a čistiaci prostriedok 700-10	 1 x	 Utriet' dosucha		
	Tmel (hrubý + jemný)	Glasurit® Ratio tmel, biely 839-20 / 20K	Glasurit® Tužidlo, červené 948-36		 + 2-3%		 20°C 20-30 min.	 3 - 5 min. P80/P150 Hrubé brúsenie	 P240/ P320 Jemné brúsenie	Glasurit® Čistič 700-1
UV Základový plnič	Glasurit® UV Základový plnič, šedý 151-170	 1,1 mm UV 2,0 bar	 1/2	 20 °C 20 sek.	 1	 5 min. (UV-A > 6 mW/cm²)	 P 400 - P 500	Glasurit® Čistič 700-1	 1 x	 Utriet' dosucha
Vrchný lak	Glasurit® HS 2K Vrchný lak 22 VOC	alebo	Glasurit® HS 2K Vrchný lak 22 VOC MC600	alebo	Glasurit® Dvojvrstvový vrchný lak 90	Glasurit® HS Bezfarebný lak VOC 923-				

Poznámky: Nenastriekať tak, aby to krylo. Ak sú potrebné hrubšie vrstvy, môže sa po vysušení prvej vrstvy naniesť druhá vrstva UV základového plniča, šedého 151-170 s brúsením medzi jednotlivými krokmi, maximálne 120 µm. Na dosiahnutie veľmi dobrých vlastností čo sa týka sušenia, je potrebné dbať na odstup a čas ohrevu lampy. Okrem toho, je potrebné dbať aj na tieňové oblasti.

Bezpečnostné pokyny

Produkty sú vhodné len na odborné použitie. Nie je možné vylúčiť, že výrobok môže obsahovať častice menšie ako < 0,1.

Údaje v tejto publikácii sú založené na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach. Nezabavujú však používateľa pri spracovaní a aplikácii našich produktov aj pri ich úplnosti od vlastných skúšok a pokusov. Záruku určitých vlastností alebo vhodnosť produktov na konkrétny účel použitia nie je možné z našich údajov vyvodit'. Všetky tu uvedené popisy, obrázky, fotografie, údaje, pomery, váhy atď. slúžia len ako všeobecná informácia; môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a nie sú žiadnym zmluvne dohodnutým stavom produktu (špecifikáciou produktu). Uverejnením nového vydania stráca táto technická informácia svoju platnosť. Aktuálne znenie tejto technickej informácie môžete získať na internetovej adrese: <http://techinfo.glasurit.com> alebo u vášho predajcu. Užívateľia našich produktov musia na vlastnú zodpovednosť dbať na eventuality ochranné práva, ako aj na existujúce zákony a predpisy.

