

Postup lakovania zodpovedajúci časovej hodnote automobilu

Vlastnosti:

Opravný postup pre rýchle, hospodárne opravy drobných poškodení, ako aj lakovanie nových dielov. Úspora času vďaka spracovaniu „mokry do mokrého“ s Glasurit® VOC nebrúsnymi plničmi: 285-31 šedý ; -38 biely, -49 čierny.

Čistenie	Glasurit® KH Čistič silikónu a dechtových škvrín 541-5	1 x	Utrieť dosucha	Poškodené miesta zbaviť hrdze až na holý plech	P16-P150	Glasurit® KH Čistič silikónu a dechtových škvrín 541-5	1 x	Utrieť dosucha		
Tmel (hrubý + jemný)	Glasurit® Ratio tmel, biely 839-20 / 20K	Glasurit® Tužidlo, červené 948-36	+ 2-3%	20°C 20-30 min.	3-5 min.	P80/P150 Hrubé brúsenie	Glasurit® Brúsna kontrolná farba, čierna 581-90	P240/ P320 Jemné brúsenie	700-1 1x	Utrieť dosucha
Základ	Glasurit® PKW základový plnič, svetlobéžový 283-150	Glasurit® Prísada 352-230	1:1 mierka	HVLĽ 1,3-1,8 mm 2,0-3,0 bar	1 tenký 10-15 µm	20°C 10 min.				
Plnič	Glasurit® HS nebrúsný plnič 285-38, -49	Glasurit® HS tužidlo do plniča 929-55, -56	Glasurit® Riedidlo 352-	3:1:1 mierka	HVLP 1,3 mm 2,0-3,0 bar	1 - 2 20-35 µm	20 °C 10-20 min.			
Alternatíva: Glasurit® nebrúsný plnič, svetlošedý 285-31, HS tónovací plnič 285-95										
Vrchný lak	Glasurit® HS 2K vrchný lak 22 VOC	alebo	Glasurit® Dvojvrstvový vrchný lak 90	Glasurit® Bezfarebný lak VOC 923-						

Bezpečnostné pokyny

Produkty sú vhodné len na odborné použitie. Nie je možné vylúčiť, že výrobok môže obsahovať častice menšie ako $0,1 \mu\text{m}$.

Údaje v tejto publikácii sú založené na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach. Nezabývajú však používateľa pri spracovaní a aplikácii našich produktov aj pri ich úplnosti od vlastných skúšok a pokusov. Záruku určitých vlastností alebo vhodnosť produktov na konkrétny účel použitia nie je možné z našich údajov vyvodit'. Všetky tu uvedené popisy, obrázky, fotografie, údaje, pomery, váhy atď. slúžia len ako všeobecná informácia; môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a nie sú žiadnym zmluvne dohodnutým stavom produktu (špecifikáciou produktu). Užívateľia našich produktov musia na vlastnú zodpovednosť dbať na eventuálne ochranné práva, ako aj na existujúce zákony a predpisy. Uverejnením nového vydania stráca táto technická informácia svoju platnosť. Aktuálne znenie tejto technickej informácie môžete získať na internetovej adrese <http://techinfo.glasurit.com> alebo u vášho predajcu.

